

Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „B- Sortierung“, unbehandelt, 21 x 112 mm

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.



SICHTSEITE

Äste

- Gesunde, verwachsene Äste, festverwachsene Flügeläste und teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 70 mm zulässig
- Schwarze Punktäste bis 5 mm unlimitiert zulässig
- Geringfügig lose Äste sowie Astlöcher und Fauläste bis 15 mm erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 40 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 30 mm erlaubt

Risse

- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 250 mm zulässig
- Vereinzelte Breitseitenrisse bis 1 x 300 mm

Rindeneinwuchs

- Unbegrenzt, vereinzelt vorkommend

Druckholz / Buchs

- Zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

Harzgallen

- Unbegrenzt bis 2 mm x 25 mm, sowie 3 Harzgallen bis 6 mm x 150 mm je 1,0m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder zu $\frac{3}{4}$ der Diele erhalten sind

Kern / Markröhre

- Unbegrenzt zulässig

Farbunterschiede

- Leichte Verfärbung wie Rotstreif und Bläue erlaubt

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 35% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „B- Sortierung“, unbehandelt, 21 x 137 mm

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.



SICHTSEITE

Äste

- Gesunde, verwachsene Äste, festverwachsene Flügeläste und teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 90 mm zulässig
- Schwarze Punktäste bis 5 mm unlimitiert zulässig
- Geringfügig lose Äste sowie Astlöcher und Fauläste bis 15 mm erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 40 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 30 mm erlaubt

Risse

- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 300 mm zulässig
- Vereinzelt Breitseitenrisse bis 1 x 300 mm

Rindeneinwuchs

- Unbegrenzt, vereinzelt vorkommend

Druckholz / Buchs

- Zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

Harzgallen

- unbegrenzt bis 2 mm x 25 mm, sowie 3 Harzgallen bis 6 mm x 150 mm je 1,0m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder zu ¾ der Diele erhalten sind

Kern / Markröhre

- Unbegrenzt zulässig

Farbunterschiede

- Leichte Verfärbung wie Rotstreif und Bläue erlaubt

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 35% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „B- Sortierung“, unbehandelt, 27 x 137 mm

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.



SICHTSEITE

Äste

- Gesunde, verwachsene Äste, festverwachsene Flügeläste und teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 90 mm zulässig
- Schwarze Punktäste bis 5 mm unlimitiert zulässig
- Geringfügig lose Äste sowie Astlöcher und Fauläste bis 15 mm erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 40 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 30 mm erlaubt

Risse

- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 300 mm zulässig
- Vereinzelte Breitseitenrisse bis 1 x 300 mm

Rindeneinwuchs

- Unbegrenzt, vereinzelt vorkommend

Druckholz / Buchs

- Zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

Harzgallen

- Unbegrenzt bis 2 mm x 25 mm, sowie 3 Harzgallen bis 6 mm x 150 mm je 1,0m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder zu $\frac{3}{4}$ der Diele erhalten sind

Kern / Markröhre

- Unbegrenzt zulässig

Farbunterschiede

- Leichte Verfärbung wie Rotstreif und Bläue erlaubt

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 35% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „B- Sortierung“, RL, unbehandelt, 21 x 112 mm

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.



SICHTSEITE

Äste

- Gesunde, verwachsene Äste, festverwachsene Flügeläste und teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 70 mm zulässig
- Schwarze Punktäste bis 5 mm unlimitiert zulässig
- Geringfügig lose Äste sowie Astlöcher und Fauläste bis 15 mm erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 40 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 30 mm erlaubt

Risse

- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 250 mm zulässig
- Vereinzelte Breitseitenrisse bis 1 x 300 mm

Rindeneinwuchs

- Unbegrenzt, vereinzelt vorkommend

Druckholz / Buchs

- Zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

Harzgallen

- Unbegrenzt bis 2 mm x 25 mm, sowie 3 Harzgallen bis 6 mm x 150 mm je 1,0m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder zu $\frac{3}{4}$ der Diele erhalten sind

Kern / Markröhre

- Unbegrenzt zulässig

Farbunterschiede

- Leichte Verfärbung wie Rotstreif und Bläue erlaubt

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 35% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstausslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „B- Sortierung“, RL, unbehandelt, 27 x 137 mm

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.



SICHTSEITE

Äste

- Gesunde, verwachsene Äste, festverwachsene Flügeläste und teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 90 mm zulässig
- Schwarze Punktäste bis 5 mm unlimitiert zulässig
- Geringfügig lose Äste sowie Astlöcher und Fauläste bis 15 mm erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 40 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 30 mm erlaubt

Risse

- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 300 mm zulässig
- Vereinzelte Breitseitenrisse bis 1 x 300 mm

Rindeneinwuchs

- Unbegrenzt, vereinzelt vorkommend

Druckholz / Buchs

- Zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

Harzgallen

- unbegrenzt bis 2 mm x 25 mm, sowie 3 Harzgallen bis 6 mm x 150 mm je 1,0m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder zu $\frac{3}{4}$ der Diele erhalten sind

Kern / Markröhre

- Unbegrenzt zulässig

Farbunterschiede

- Leichte Verfärbung wie Rotstreif und Bläue erlaubt

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 35% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.