osmo ...in form und farbe

# HOLZWERKER

HOLZWERKER FÜR INDUSTRIE & HANDWERK

## ÖL-BEIZE

### Zum Färben von Holzoberflächen



H-3501 Weiß | H-3518 Lichtgrau | H-3512 Silbergrau | H-3514 Graphit | H-3590 Schwarz

H-3516 Jatoba | H-3541 Havanna | H-3543 Cognac | H-3564 Tabak | H-3519 Natural

1 ANSTRICH

### PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Öl-Beize erlaubt eine intensive Färbung von Holzfußböden und Möbeloberflächen. Sie ist durch die spezielle Öl-Kombination professionell ansatzfrei zu verarbeiten.
Eine transparente, leicht gebeizte Optik erhält man durch Spachteln und maschinelle Bearbeitung mit einem Pad. Für einen dauerhaften Schutz mit Hartwachs-Öl farblos endbehandeln. Der Anstrich ist diffusionsoffen und atmungsaktiv.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Alle Holzböden, z.B. Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen.

### INHALTSSTOFFE

Auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Leinöl, Sojaöl, Distelöl), Eisenoxid-Pigmente und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.i): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,90 - 1,15 g/cm³
Viskosität: 30 - 45s (4 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN 53213

### LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

### VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte). Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz mit Osmo Holzpaste ausfüllen. Die Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen. Endschliff für Fußböden P120-150, für Möbeloberflächen P220-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

### VERARBEITUNG

HOLZWERKER Öl-Beize ist streichfertig. Gründlich umrühren. Das Anstrichergebnis ist sehr abhängig von der Holzbeschaffenheit (Holzart, Schliff etc.) und der Auftragsweise! Daher ist grundsätzlich ein repräsentativer Probeanstrich/Anstrichaufbau vorzunehmen!
Transparentfarbig: Mit Osmo Fußbodenstreichbürste, Osmo Mikrofaserrolle oder Spachtel sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen und mit einem weißen Pad gleichmäßig einmassieren. Bei guter Belüftung trocknen lassen.
Intensivfarbig: Wird eine intensivere Farbgebung gewünscht, einen dünnen Auftrag mit der Osmo Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle in Holzmaserrichtung vornehmen und gründlich ausstreichen. Tipp: Mit einer unbenutzten Mikrofaserrolle lassen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten nach Auftrag verschlichten. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Wird eine noch intensivere Färbung gewünscht, einen zweiten sehr dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste, der Mikrofaserrolle oder Spachtel vornehmen und mit einem Pad einmassieren.



**Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG** | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**

# HOLZWERKER

Kleine Flächen (z.B. Möbel) können auch direkt mit einem Lappen behandelt werden. Wir empfehlen in jedem Fall einen dünnen Endanstrich mit dem farblosen Holzwerker Hartwachs-Öl.
Vor der Endbehandlung auf gute Durchtrocknung der Öl-Beize achten.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

## TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Gut lüften. Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für eine beschleunigte Trocknung kann optional der Holzwerker Härter H-6631 zugegeben werden.

## HINWEISE

Im Schrankinneren und Schubladen max. 1 x dünn mit einem Lappen aufbringen. Für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer (z.B. Wenge, Mahagoni, Merbau) empfehlen wir die Behandlung mit HOLZWERKER Hartwachs-Öl 2K oder mit Osmo Klarwachs.
Farbton H-3501 Weiß: Von einer weiß-deckenden Oberfläche für Fußböden raten wir aufgrund der Empfindlichkeit und der naturbedingten Gilbung ab.
Farbton H-3519 Natural: Hier empfehlen wir nur einen dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste oder der Mikrofaserrolle und nach Trocknung einen Endanstrich mit dem farbloser HOLZWERKER Hartwachs-Öl. Man erhält eine natürliche Oberfläche - das Holz wird nicht angefeuert. Auf dunklen / rötlichen Hölzern zeigt sich eine leicht weiß gekälkte Oberfläche.

## SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

## GEBINDEGRÖSSEN

0,5 l; 1 l, 2,5 l

ÖL-BASIS

MADE IN GERMANY

UNBEDENKLICH
für Mensch, Tier und Pflanze (nach getrocknetem Anstrich)
DIN EN 71.3 DIN 53160
geeignet für Kinderspielzeug speichel- und schweißecht

osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-1

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/18



**Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG** | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.de**