

Sib. Lärche (astig) A/B-Sortierung



Äste

- Schwarze Punktäste bis 5 mm
- gesunde, verwachsene Äste bis 10 % der Breite + 50 mm zulässig
- teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste: 10 % der Breite + 50 mm
- ausgeschlagene Stellen bei Ästen: bis 40 % der Astfläche

Risse

- Endrisse, bis max. 100 mm Länge, max. 2 mm Breite
- Tiefe Risse an der Oberfläche, bis max. 300 mm Länge
- Breitseitenrisse (max. 1 mm breit) bis 300 mm lang

Harzgallen

- bis 2 mm x 25 mm zulässig außerdem drei Harzgallen bis 6 mm breit und insgesamt je 1 m Länge bis 150 mm lang

Natürliche Farbunterschiede

- Sichtseite – leichte Verfärbungen wie Rotstreif und Bläue (Verfärbungen an der Rückseite zulässig)
- Rindeneinwuchs zulässig

Baumkante

- Zulässig an der Rückseite, wenn Feder und Nut auf $\frac{3}{4}$ der Länge unversehrt erhalten sind

Schädlingsbefall

- nicht zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt in Anlehnung an EN 13990 (massive Nadelholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.