Sortierungsbeschreibung

Nord. Fichte „A- Sortierung“, RL, unbehandelt, 27 x 145 mm

Der natürliche Astanteil bestimmt das Gesamtbild und schafft eine harmonische Flächenwirkung.

SICHTSEITE

Äste
- Gesunde, fest verwachsene Äste bis 55 mm erlaubt
- Schwarze Punktäste bis 5 mm, wenn nicht in Gruppen, unlimitiert zulässig
- Teilweise verwachsene, schwarz umrandete und tote Äste (nicht lose) bis 40 mm geringfügig zulässig
- Frei von losen Ästen sowie Astlöchern und Faulästen

Kantenäste
- Gesunde, fest verwachsene Kantenäste bis 55 mm erlaubt
- Ausgeschlagene / ausgebrochene Stellen bei Kantenästen bis 20 % der Astfläche (11 mm) erlaubt
- tote / lose Kantenäste nicht erlaubt

Fehler / ausgeschlagene Stellen
- Ausgeschlagene Stellen bei Ästen bis 20 % der Astfläche, bei weiteren Stellen bis 10 mm erlaubt

Risse
- Haarrisse (kaum sichtbar) unbegrenzt erlaubt
- End-Risse bis 140 mm zulässig

Rindeneinwuchs
- Vereinzelt bis 250mm² (z.B. 5x50mm) je Diele zulässig

Druckholz / Buchs
- In geringem Umfang zulässig solange Nut und Feder eine gute Passung auf voller Dielenlänge sicherstellen

© 06/ 2025 Osmo, Warendorf
Frühere Versionen verlieren Ihre Gültigkeit.
Änderungen vorbehalten.

Harzgallen

- vereinzelt bis 2 mm x 25 mm, sowie 1 Harzgallen bis 5 mm x 50 mm je 1,5m Dielenlänge zulässig, nicht ausgebessert.

Baumkante

- Zulässig nur rückseitig nur rückseitig wenn Nut und Feder unversehrt sind

Kern / Markröhre

- Markröhre zulässig auf 1/3 der Dielenlänge bis 5 mm Breite

Farbunterschiede

- Natürliche Farbunterschiede erlaubt
- Bläue nicht zulässig

Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

RÜCKSEITE

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 20% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13990 (massive Nadelholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Weitergehende Informationen zu dem Produkt finden Sie im technischen Datenblatt.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.

© 06/ 2025 Osmo, Warendorf
Änderungen vorbehalten.
Frühere Versionen verlieren Ihre Gültigkeit.