



HOBBY LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE BUCHE

Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)



Holzart:

Europäische Buche leicht gedämpft: FASY, EU , FSC Mix 70% SGSCH-009105

Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Hobby Leimholz, B/C - Qualität | Längskanten scharfkantig | Holzfeuchte 10 +/- 2 %

Abmessungen/Formate:

Stärke: 18 - 38 mm (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 200 - 800 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 800 - 2.500 mm (Toleranz +/- 1 mm je lfd. Meter)

Rohdichte:

Ca. 680 kg/m³

Lamellenbreite:

30 - 45 mm

Lamellenlänge:

200 - 600 mm

Lamellen:

Keilgezinkte Lamellen

Randzinkenfräser, Zinken verleimt und auf der Fläche nicht sichtbar

Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353
PVAC Dispersions-Weißleim D3 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet

Verpackung:

Einzelne Folienverpackt, teilweise mit Einleger



HOBBY LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE BUCHE

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

Merkmale B-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,2 mm

Äste: Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleine Punktäste bis ca. 5 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, Verfärbung erlaubt

Maserung/Faser: Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule/Pilzbefall: Nicht zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:

Fehler bis 8 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Merkmale C-Seite



Verleimung: Keine offenen Leimfugen

Dicke der Leimfuge: Max. 0,3 mm

Äste: Punktäste und gesunde, fest verwachsene Äste bis ca. 10 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

Bläue/Verfärbungen: Bläue unzulässig, deutliche Verfärbung erlaubt

Maserung/Faser: Lebendige Struktur und Faserverlauf

Rindeneinwuchs: Nicht zulässig

Baumkante: Nicht zulässig

Insektenbefall: Nicht zulässig

Fäule/Pilzbefall: Nicht zulässig

Qualität der Oberfläche: Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:

Fehler bis 15 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

Mechanische Beschädigungen: Vereinzelt Zulässig

Verformung: Nicht zulässig

Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.