



# PROFI LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE EICHE | AP

## Produktdatenblatt und Sortierungsbeschreibung

Qualitätsrichtlinien für Leimholzplatten (in Anlehnung an die DIN EN 13017-1)



### Holzart:

Europäische Eiche: QCXE, EU, FSC Mix 70% SGSCH-009105

### Qualität:

Massivholzplatte, einschichtig verleimt | Profi Leimholz, A/B - Qualität | Eine Längskante gerundet | Holzfeuchte 10 +/- 2 %

### Abmessungen/Formate:

Stärke: 27 / 38 (Toleranz +/- 3 %)

Breite: 630 mm (Toleranz +/- 2 %)

Länge: 4.100 mm (Toleranz +/- 2 mm je lfd. Meter)

### Rohdichte:

Ca. 730 kg/m<sup>3</sup>

### Lamellenbreite:

30 - 45 mm

### Lamellenlänge:

200 - 600 mm

### Lamellen:

Keilgezinkte Lamellen

Randzinkenfräser, Zinken verleimt und auf der Fläche nicht sichtbar

### Verleimung:

Technisch einwandfreie Verleimung | SWP/1 Verwendung als nicht tragendes Bauteil | im Trockenbereich nach DIN EN 13353  
PVAC Dispersions-Weißleim D4 | wasserfest für den Innenbereich | formaldehydfrei nach DIN EN 204

Nicht für den Außenbereich geeignet

### Verpackung:

Einzelne Folienverpackt, teilweise mit Einleger

# PROFI LEIMHOLZ | EUROPÄISCHE EICHE | AP

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt der Optik der jeweiligen Sortierung dar und haben keinen Anspruch alle möglichen Merkmale aufzuzeigen.

## Merkmale A-Seite



**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,2 mm

**Äste:** Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleinste Punktäste bis ca. 3 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

**Bläue/Verfärbungen:** nicht unzulässig

**Maserung/Faser:** Einheitliche Struktur und Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Nicht zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Nicht zulässig

**Trocknungsrisse:** Trocknungsrisse gespachtelt zulässig

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Druckholz/Buchs:** Vereinzelt Streifen zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, ohne Fehlstellen

**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:** Vereinzelt kleine Fehler bis 4 mm erlaubt, Ausbesserungen vereinzelt erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Nicht zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Merkmale B-Seite



**Verleimung:** Keine offenen Leimfugen

**Dicke der Leimfuge:** Max. 0,2 mm

**Äste:** Gesunde und gespachtelte Äste zulässig, Punktäste bis ca. 8 mm Durchmesser erlaubt, ausgebrochene Aststellen sind unzulässig

**Bläue/Verfärbungen:** Bläue unzulässig, leichte Verfärbung erlaubt

**Maserung/Faser:** Uneinheitliche Struktur und Faserverlauf

**Rindeneinwuchs:** Vereinzelt zulässig

**Baumkante:** Nicht zulässig

**Splint:** Vereinzelt zulässig

**Trocknungsrisse:** Trocknungsrisse ungespachtelt zulässig

**Insektenbefall:** Nicht zulässig

**Fäule:** Nicht zulässig

**Druckholz/Buchs:** Zulässig

**Qualität der Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 120, Fehlstellen vereinzelt zulässig

**Qualität der Längskanten und Stirnenden wie Baumkante und ausgeschlagene Stellen:** Fehler bis 8 mm erlaubt, Ausbesserungen erlaubt, offene Endrisse nicht zulässig

**Mechanische Beschädigungen:** Vereinzelt zulässig

**Verformung:** Nicht zulässig

## Hinweis:

Bis 3 % Sortierungsfehler zulässig. Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen.