

PRODUKTINFORMATION

ÖL-BEIZE

SPEZIELL FÜR DIE PROFESSIONELLE FÄRBUNG VON HOLZ-OBERFLÄCHEN – EINFACH, ANSATZLOS UND INDIVIDUELL!



PRODUKT-BESCHREIBUNG:

Transparent oder intensivfarbige Grundierung für alle Holzfußböden und Möbeloberflächen. Osmo Öl-Beize ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche. Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonischeres Streichbild erzielt. Der notwendige Endanstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl oder Spritz-Wachs auszuführen. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A/EN 12720 – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE:

Besonders geeignet für Holzböden, z. B. Massivholzdiele, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB und Korkfußböden sowie Treppen- und Möbeloberflächen.

INHALTSSTOFFE:

Bindemittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive.

Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,900-1,160 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)

Viskosität: 30-50s DIN 53211/4 mm

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 100°C (DIN EN ISO 2719)

LAGERFÄHIGKEIT:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte). Osmo Öl-Beize ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff auf Fußböden: Für intensive Farbgebung und Trittsicherheit mind. P100. Für einen harmonischen Farbverlauf P120-150. Möbel P120-180. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

PRODUKTINFORMATION

ÖL-BEIZE

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen. Alle Reichweitenangaben und Farbansichten beziehen sich auf Eichenholz, geschliffen mit P120-P150.

VERARBEITUNG:

Transparent: Mit Osmo Fußbodenstreichbürste, Osmo Mikrofaserrolle, Osmo Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder Spachtel sehr dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auftragen und mit einem weißen Pad gleichmäßig einmassieren. Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Intensivfarbig: Wird eine intensivere Farbgebung gewünscht, einen dünnen Auftrag mit der Osmo Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle in Holzmaserrichtung vornehmen und gründlich austreichen. Tipp: Mit einer unbenutzten Mikrofaserrolle lassen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten nach Auftrag verschleichen. Bei guter Belüftung trocknen lassen. Wird eine noch intensivere Färbung gewünscht, einen zweiten sehr dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste, der Mikrofaserrolle oder Spachtel vornehmen und mit einem Pad einmassieren. Nach gründlicher Trocknung erfolgt ein Endanstrich mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl. Kleine Flächen (z.B. Möbel) können auch direkt mit einem Lappen behandelt werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKNUNGSZEIT:

Ca. 12 Stunden bei Normklima (20-23°C / 50-65 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

ERGIEBIGKEIT:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 24-48 m²/l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

EMPFEHLUNG:

Streichfertig - nicht verdünnen! Mit Osmo Flächenstreicher, Farben Auftrags-Vlies, Fußbodenstreichbürste oder Mikrofaserrolle dünn auf das saubere Holz aufbringen und gleichmäßig mit einem weißen Pad einmassieren. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzfeuchte (max. 18%) und -beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen! Transparentfarbig einmal, intensivfarbig zweimal auftragen. Endanstrich immer mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl. Bei Öl-Beize 3501 Weiß auch als Endanstrich Hartwachs-Öl 3040 Weiß verwenden, um eine Gilbung zu verhindern. Bei 3519 Natural als Endanstrich ein farbloses Hartwachs-Öl verwenden.

HINWEISE:

Die Verwendung mit dem Härter für Öl-Beize 6631 als Trocknungsbeschleuniger ist optional auch möglich. Die Anweisungen für eine fachgerechte Anwendung befolgen. Für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer (z.B. Wenge, Mahagoni, Merbau) empfehlen wir die Behandlung mit Osmo Klarwachs. Ein Probeanstrich ist empfohlen. Farbton 3501 Weiß: Von einer weiß-deckenden Oberfläche für Fußböden raten wir aufgrund der Empfindlichkeit und der naturbedingten Gilbung ab. Als Endanstrich für solche Oberflächen sind die pigmentierte Hartwachs-Öle 3040 oder 3240 (Weiß transparent) empfohlen. Farbton 3519 Natural: Hier empfehlen wir nur einen dünnen Auftrag mit der Fußbodenstreichbürste oder der Mikrofaserrolle. Nach Trocknung einen Endanstrich mit dem farblosen Osmo Hartwachs-Öl. Man erhält eine natürlich anmutende Oberfläche - das Holz wird nicht angefeuert. Auf dunklen / rötlichen Hölzern zeigt sich eine leicht weiß gekälkte Oberfläche.

SICHERHEITSHINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Materialien wie Lappen können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch flach ausgebreitet oder in einem geschlossenen Metallgefäß vollständig trocknen lassen und anschließend entsorgen. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A.i): 500 g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

PRODUKTINFORMATION

ÖL-BEIZE

ENTSORGUNG:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE:

3500 Farblos
3501 Weiß
3512 Silbergrau
3514 Graphit
3516 Jatoba
3518 Lichtgrau
3519 Natural
3538 Granat
3541 Havanna
3543 Cognac
3564 Tabak
3590 Schwarz

GEBINDEGRÖSSEN:

0,5 l; 1,0 l; 2,5 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/ Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/ anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionalspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 06/26