




HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Hochwirksame Reinigung und
Auffrischung von vergrautem Holz!



6609 Farblos

Produktbeschreibung:

Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist tropfgehemmt eingestellt, so dass es – gerade auf vertikalen Flächen – einfach zu verstreichern ist. Durch die Tiefenwirkung des Gels wird die graue Patina entfernt und durch anschließendes Ölen der frische, warme Farnton des Holzes wiederhergestellt.

Anwendungsbereiche:

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist besonders zu empfehlen für Holzterrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel und ähnliche Flächen.

Inhaltsstoffe:

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel enthält biologisch abbaubare Oxalsäure (< 5 %) und Konservierungsmittel (C(M)IT/MIT). Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlorverbindungen und Aminen.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,99-1,05 g/cm³

Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: >2,1

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!



Vorbereitung:

Vergrautes Holz von grobem Schmutz befreien (besenrein), danach mit Wasser anfeuchten. Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist streichfertig, nicht verdünnen. Vor der Behandlung mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!

Verarbeitung:

Das Gel satt in Holzmaserrichtung auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit der Osmo Terrassen-Reinigungsbürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Nach ca. 48 Stunden Trocknungszeit das nun wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich dauerhaft schützen (z.B. Osmo Holzschatz Öl-Lasur, Terrassen-Öle, Landhausfarbe o. Ä.). Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen empfiehlt sich der Einsatz der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmachine.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) (bei Normklima, 20-23°C/50-65 % rel. Luftfeuchte) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Vergrauung) für



ca. 10 m². Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Metalle (z.B. Beschläge), empfindliche mineralische Oberflächen (z. B. Marmor) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z.B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken). Nicht in Zier- und Fischteiche gelangen lassen!

Sicherheitshinweise:

Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen. Enthält Oxalsäure; Gemisch aus CIT und MIT (3:1) (Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de>Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913). Hinweise: Metalle (z. B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z. B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken).



Gefahr

Entsorgung:

Produktreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 30). Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6609 Farblos

Gebindegrößen:

0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Obige Informationen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen/anzupassen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für länder- oder regionspezifische Informationen kontaktieren Sie den Groß- oder Fachhändler vor Ort.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation ersetzt die Neuauflage die bisherige Produktinformation.

Stand 11/25